

براقی نقره (A & B)



براقی A & B، ترکیبات جدیدی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره است که در هر دو زمینه صنعتی و تزئینی کاربرد دارد.

این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد پوششی بسیار درخشان و سفید در محدوده چگالی جریان وسیع کاربرد دارد.

بسته بندی: ۱۰۰۰ میلی لیتری

مواد مورد نیاز برای تهیه ۱۰۰ لیتر محلول آبکاری نقره براق (ZF 470)



- پتاسیم سیانید نقره ($KAg(CN)_2$) ۵۴٪، ۶.۷ کیلوگرم
- پتاسیم کربنات (K_2CO_3)، ۶.۵ کیلوگرم
- پتاسیم سیانید (KCN)، ۱۳ کیلوگرم
- براقی A ۲.۵ لیتر
- براقی B ۱.۵ لیتر
- آب مقطر ۹۶ لیتر

در حجم های بزرگ مقدار مصرف براقی A & B بعد از ۱۰۰۰ آمپر ساعت:

- براقی A : تقریباً ۷۵۰ میلی لیتر
- براقی B : تقریباً ۵۰۰ میلی لیتر

